

ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
 Polígono Industrial "El Campillo"
 Apartado de Correos 25
 48500 GALLARTA (BIZKAIA).
 Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103



Dpto. Técnico: 946 361 865
 Web: www.onduline.es
 E-mail: tecnico-onduline@onduline.es

CARACTERÍSTICAS		Unidades	Valores
Geometría y composición	<i>Material de Origen</i>		Polietileno alta densidad (PEHD)
	<i>Tamaño medio del poro</i>	mm	0,11
	<i>Color</i>		Negro
	<i>Longitud</i>	m	20
	<i>Anchura</i>	m	2,1
	<i>Espesor</i>	mm	0,8
	<i>Penetración del cono</i>	mm	8
	<i>Tamaño medio del poro</i>	mm	0,11
	<i>Altura del relieve</i>	mm	8
	<i>Peso por m2</i>	gr/m2	700
	<i>Lámina</i>		Termosoldada
	<i>Composición</i>		Filamento continuo
	<i>composición lámina</i>		70% Polipropileno, 30% polietileno
<i>Peso lámina</i>	gr/m2	120	
Propiedades mecánicas y físicas	<i>Resistencia a la tracción del conjunto</i>	N/mm	600N/60mm
	<i>Resistencia al punzonamiento</i>	N	1500
	<i>Rango de temperaturas</i>	C°	-30/+80
	<i>Capacidad de drenaje</i>	l/s.m	5
	<i>Absorción agua según DIN 53495</i>	Mg/d	1Mg/4d
	<i>Permisividad del geotextil</i>	sg	4,5
	<i>Resistencia a la compresión</i>	KN/m2	250

ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.